



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

STUCCORAPIDO

Stucco a cera morbido

DESCRIZIONE:

Con lo STUCCORAPIDO si eliminano in modo veloce e sicuro tutti i difetti del legno laccato, corrosivo, scheggiato o scalfito.

Nel caso in cui la tinta non dovesse corrispondere perfettamente a quella desiderata, sussiste la possibilità di raggiungerla sciogliendo e mescolando diverse tonalità fra loro.

Le parti ristrutturare, anche se trattate con sottili quantità di prodotto, col passare del tempo non sono soggette a deterioramenti atmosferici, mantenendo invariate la consistenza ed il colore. Il prodotto può essere sovraverniciato.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	solido
Colore :	conforme ad etichettatura
Odore :	lieve
Punto di fusione:	80° C ca.
Punto di solidificazione:	66 - 71° C
Residuo secco:	100%



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

MODALITA' D'USO:

Mediante uno scalpellino o cacciavite rimuovere dalla zona interessata schegge di legno intaccato in modo da preparare la superficie al necessario trattamento di recupero.

Per correggere le imperfezioni, gessare il prodotto a copertura. Per riempire le piccole scheggiature comprimere il prodotto direttamente nel foro portandolo a livello mediante l'ausilio di una spatola.

Nel caso di superfici particolarmente venate si può agevolmente riprodurre l'effetto della venatura sovrapplicando con una spatola più tonalità di STUCCORAPIDO.

Terminata la fase di stuccatura, ripulire il legno da grasso o da eventuale prodotto in eccesso utilizzando della lana di acciaio. Per ricercare la perfetta omogeneità nella lucentezza del mobile procedere ad un piccolo ritocco verniciante liquido, pennarello o spray.

Se necessario sovraverniciare o ritoccare.

STOCCAGGIO:

Il prodotto va conservato al riparo da fonti di calore, preferibilmente in magazzini a temperatura ambiente.

IMBALLO:

Il prodotto si presenta in stick e viene confezionato in scatole di legno e di plastica nella versione dei 10pz., in scatole di plastica nella versione espositore da 50pz. ed infine in blister nella versione del pezzo unico.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti

per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.