



## Scheda Tecnica

# Holzwachs Liquida

## Cera d'api e carnauba liquida

cod. 0210XX



### DESCRIZIONE

Cera Naturale a base di Cera d'Api e Carnauba. Pronta all'uso, neutra o colorata, nutre e protegge ogni tipo di legno aumentandone la resistenza strutturale a deformazioni, crepe, usura, rigonfiamenti o sgradevoli sbiadimenti esaltandone la naturale bellezza. La cera naturale, qualora tinta, arricchita dai pigmenti luminosi, (cert EN71.3), molto resistenti, esalta il calore ed il tono del legno ritoccando con successo eventuali graffi superficiali o imperfezioni.

Solo per uso interno.

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITA'

-Certificazione **EN 71.III**, sicuro per i giocattoli da bambini-migrazione di determinati elementi.

### RESA

Su legno vecchio trattato ad olio 20-30mq /Lt  
Su legno verniciato 80-100 m<sup>2</sup> /Lt per mano a seconda del grado di assorbimento del supporto.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da interno in legno in generale. Manutenzione del mobile antico. Adatta per la finitura di mobili, porte interne, boiserie, cornici, elementi d'arredo in legno in generale.

### PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso, nell'eventualità si consiglia Borma Solvoil 06

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm <sup>3</sup>	0,87 ± 0,02
Viscosità Ford#4	sec.	>20,5 mm <sup>2</sup> /sec (40°C)
Contenuto solido	%	25 ± 2
Tempo di essiccazione completa (20°C)	ore	24 ± 6



## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Assicurarsi che le vernici, le tinte o le pitture applicate in precedenza siano completamente asciutte.

Il prodotto può essere applicato su ogni tipo di fondo.

Asciutta, è difficilmente sovra-verniciabile, qualora necessario per protezione o fissaggio, consigliamo l'utilizzo dell'olio per mobili, (4902 MOBILLOIL).

## MODO D'USO



Applicare a pennello o con pezzuola di lana, uniformando il velo applicato, senza creare eccessi.



Lasciare agire 1-2 ore



procedere con la lucidatura mediante una spazzola od uno straccio che non speli. La lucidatura sarà tanto più brillante quanto più intensa..



Attendere almeno 24 ore per l'essiccazione completa.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi. Un quantitativo eccessivo di prodotto può causare la comparsa di striature o segnare impronte. Il fenomeno si ovvia con una buona lucidatura volta a rimuovere gli eccessi. Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato e controllare la compatibilità con fondi non conosciuti.

L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione.

I prodotti a base di cera naturale sono di norma applicabili su tutti i tipi di fondi, vernici, tinte. Sono d'altra parte difficilmente sovraverniciabili. Si consiglia pertanto di valutare attentamente il ciclo di lavorazione nel suo complesso prima di procedere con l'applicazione del prodotto.

La consistenza del prodotto varia a seconda della temperatura ambientale. Le differenze di viscosità non influenzano le performance tecniche del prodotto stesso.

Se la cera fosse tinta si consiglia una prova preliminare.

## CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. Radikal abwachser – cod. 0042 – decerante intensivo per l'eventuale rimozione dei vecchi strati di cera
2. Top Fix – cod. 3680 – fissativo spray per cere oppure 4902 MOBILLOIL

## BORMA COLOR SYSTEM



Colori disponibili: 08 neutro, 120 giallo, 51 rovere chiaro, 48 rovere medio, 52 rovere scuro, 17 teak, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 147 miele, 30 ciliegio, 66 ciliegio scuro, 62 mogano, 60 nero, 05 pino, 29 ciliegio chiaro, 58 palissandro, 14 noce antico,

Paste compatibili:  
Pigmenti ad olio della serie CO



## IMBALLI DISPONIBILI

Cod 0210	12x250ml
Cod. 0220	12 x 500ml
Cod. 0250	6 x 1Lt
Cod. 0270	2 x 5Lt
Cod.0290	1 x 20Lt

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 36 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

## Prodotto ad uso ed originale professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **0210XX**  
Revisione: **02 del 16.07.2021**