



Scheda Tecnica

OLIO PARQUET QUICK

Fondo Finitura ad olio

cod. 4951-XX



DESCRIZIONE

Trattamento a base di oli naturali rinforzati con resine di qualità per la finitura in due o tre mani dei pavimenti interni in legno non trattato. Conferisce un'ottima resistenza alla macchia ed all'abrasione. Non necessita di fondi specifici ed è pronto all'uso. Adatto per legni duri e teneri, particolarmente adatto per legni assorbenti o molto porosi. Disponibile nelle versioni 10, 30, 60, 90 gloss e nella versione cerosa "1030", con effetto opaco naturale. Formulazione tradizionale a rapida essiccazione e bassa viscosità. Esente da formaldeide.

RESA

10-12 m² con un litro per mano a seconda del metodo di applicazione e del grado di assorbimento del legno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da interno in legno non trattato oppure precedentemente trattato con oli della gamma Borma. Adatto per la finitura di pavimentazioni, porte, finestre, battiscopa ed altri oggetti di legno. Adatto anche per mobili in legno. Sconsigliato per esterni.

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazione EN71.III Sicuro per giocattoli per bambini.

Certificazione di per bio-edilizia rilasciata dal istituto di Rosenheim **IBR**.

Conformità **DIN 68861-1:2011** resistenza ai liquidi freddi

Conformità **DIN 53160** Resistenza a saliva e sudore.

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. In caso di necessità può essere diluito fino al 15% con Solvoil 04 o 06.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm ³	0,88 ± 0,02
Viscosità Ford#4	sec.	25 ± 2
Residuo secco	%	48 ± 2
Tempo di essiccazione, fuori polvere (20°C)	ore	1-2
Tempo di essiccazione, tra le due mani (20°C)	ore	6-8
Tempo di essiccazione completa (20°C)	ore	9-12
Tempo di massimo indurimento	settimane	3



PREPARAZIONE DEL PARQUET

Levigare il parquet per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da oli, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici. Stuccare le fessure e le irregolarità superficiali. Una carteggiatura con carta abrasiva con grana 150-180 porta ad un migliore risultato estetico della verniciatura. Prima dell'applicazione della mano di fondo aspirare tutti i residui di polvere. L'umidità del legno deve essere compresa tra 9% e 12%.

MODO D'USO



Temperatura di utilizzo non inferiore a +10°C



Stendere il prodotto in modo omogeneo con pennello, rullo di pelo, o panno di cotone morbido; possibile applicazione a spruzzo ed in impianti industriali.



Lasciare asciugare per 6-8 ore. Attendere sufficiente indurimento prima di procedere.



Carteggiare con carta o rete abrasiva grana 180-220 e spolverare perfettamente prima di applicare la seconda mano.



Applicare almeno una seconda mano.



Attendere 9-12 ore per l'essiccazione completa.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Gli oli non sono compatibili con fondi di diversa natura: si raccomanda pertanto l'applicazione

su legno grezzo o su finiture precedentemente ottenute con oli della stessa Linea.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

Verificare la compatibilità (e.g. colorazione, contenuto di oli, capacità di inibire l'indurimento) con legni non conosciuti. Alcuni legni, soprattutto fortemente colorati e/o di origine esotica (e.g. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoidi in genere), possono inibire o rallentare considerevolmente l'indurimento dell'olio. In questi casi si consiglia di applicare una prima mano molto sottile e di ventilare bene i locali per favorire il processo di essiccazione.

Gli oli sono soggetti ad un fisiologico ingiallimento, tanto all'interno del contenitore quanto una volta applicati: si tratta di un fenomeno naturale che rispecchia l'origine della materia prima.

Non è compatibile con altri fondi e vernici per parquet.

CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. **Holzmasse Base** – resina legante cod.0051 per la preparazione individuale dello stucco
2. **Holzmasse K2 MDF** – cod. 1650 – stucco bicomponente per legno
3. **Grundieröl coloroil** – cod. 3910 – olio di fondo colorato come prima mano tingente
4. **Kit Parquet 1/Kit Parquet 2** – cod. 4885/4886 – detergenti e cere di manutenzione per la cura quotidiana del parquet oliato.

BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:
Pigmenti ad olio della serie CO



IMBALLO

Disponibile in confezioni da:

Cod. 4951-XX	6 x 1Lt
Cod. 4952-XX	2 x 5Lt
Cod. 4953-XX	1 x 10Lt
Cod. 4954-XX	1 x 20Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione.

Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi tipici ottenuti in base ai metodi di test comunemente accettati. Questi dati, così come le proprietà di un qualsiasi campione fornito non implicano nessun obbligo legale di garanzia o assicurazione. Raccomandiamo l'utilizzatore di valutare l'idoneità dei nostri prodotti nei particolari impieghi o nell'applicazioni specifiche.

Codice prodotto: **4951-XX**
Revisione: **05 del 18/04/2023**