

T304 LIBECCIO

PITTURA SILOSSANICA, DI QUALITÀ SUPERIORE, DOTATA DI ELEVATA TRASPIRABILITÀ E IDROREPELLENZA, CON FILM PROTETTO DA MUFFE E ALGHE



- Eccellente permeabilità al vapore e idrorepellenza
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Elevata resa e copertura
- Film protetto dalla formazione di muffe e alghe
- Ideale per la protezione di facciate costantemente esposte alle intemperie
- Bassa presa e ritenzione di sporco
- Finitura ideale nei cicli di deumidificazione



CARATTERISTICHE

LIBECCIO è un'idropittura silossanica con film protetto da muffe e alghe caratterizzata da eccellente permeabilità al vapore e idrorepellenza, elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV e con una bassa presa e ritenzione di sporco che la rendono ideale per la protezione di facciate costantemente esposte e ideale come finitura nei cicli di deumidificazione. Può essere applicato, previa preparazione dei supporti, su intonaci cementizi e a base calce sia nuovi che esistenti, vecchie pitture, rivestimenti a spessore, calcestruzzo. **LIBECCIO** è idoneo come mano di fondo per il rivestimento a spessore silossanico **LIBECCIO 1.2/1.5** su facciata e su sistemi di isolamento termico ETICS. Disponibile di colore bianco o nelle tinte realizzate con sistema tintometrico Color Building.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Stuccare eventuali crepe/fessure.

Intonaci nuovi: attendere la completa stagionatura. Se il supporto non è perfettamente compatto e solido applicare una mano di **LIBECCIO PRIMER** o di **LIGHT TEK**.

Ristrutturazioni: in caso di pitture o rivestimenti con elevato degrado e/o scarsa adesione procedere con la loro rimozione. In tutti i casi di ristrutturazione eseguire idrolavaggio delle superfici e igienizzare con **KURASAN HB**. Applicare una mano di fissativo **LIGHT TEK** (non in presenza di EPS) o di **LIBECCIO PRIMER**. In caso di microlesioni o irregolarità diffuse del supporto si consiglia di rasare le superfici con **RASO PIU' 0.6/1.2** o con **RASOTEK 0.6/1.2**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire **LIBECCIO** con 20-25% in volume di acqua pulita e mescolare accuratamente; applicare a rullo, pennello o airless in due mani ad incrocio intervallate di circa 8-10 ore. Nel caso di utilizzo come fondo per la successiva applicazione di **LIBECCIO 1.2/1.5** è sufficiente una mano.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Predisporre i ponteggi in modo da dare esecuzione continua all'opera fino a interruzioni architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazione.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	20-25% con acqua pulita
Consumo per mano:	0,090 – 0,110 l/m ²
Resa per mano	9-11 m ² /l
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 30'- 1 ora, Sovraverniciabile 8-10 h
Residuo secco a 105°C	64,0±1,0%
Viscosità Brookfield	18.000 ± 3.000 cPs
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,50 ± 0,05 kg/l Base bianca 1,38± 0,05 kg/l Base neutra
pH	9 ± 0,5
Confezioni	Secchiello 14 l Secchiello 4 l
Colore	Bianco Colorato

Direttiva 2004/42/CE: VOC

Pitture per pareti esterne di supporto minerale;
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 40,00
Limite massimo : 40,00

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **LIBECCIO**, idropittura silossanica con film protetto da muffe e alghe caratterizzata da eccellente permeabilità al vapore e idrorepellenza, elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV e con una bassa presa e ritenzione di sporco che la rendono ideale per la protezione di facciate costantemente esposte e ideale come finitura nei cicli di deumidificazione, idonea su intonaci cementizi e a base calce sia nuovi che esistenti, vecchie pitture, rivestimenti a spessore e calcestruzzo, da diluire con acqua pulita dal 20 al 25 % in volume, applicata in due mani ad incrocio con pennello, rullo o spruzzo intervallate di 8-10 h, previa preparazione dei supporti e applicazione di una mano di **LIBECCIO PRIMER** o di **LIGHT TEK**.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO