

METAL STANDARD

Marchio / Brand

Descrizione / Description

STUCCO METALLO GRIGIO STANDARD è uno stucco a base di resine poliestere di media flessibilità capace di rispondere alla domanda di tutti i lavori di carrozzeria. E' compatibile su tutte le lamiere.

Ottima aderenza anche con grossi spessori.

Ha una facile applicazione, una rapida essiccazione ed un'ottima carteggiatura.

FILLER METAL STANDARD is a filler made from polyester resin of medium flexibility capable of responding to the demand of all the body work. It 'compatible on all sheets.

Excellent grip even with thick layers.

It has an easy to apply, fast drying and excellent sanding.

Istruzioni per l'uso / Use Instructions

Non utilizzare su supporti termoplastici, antiruggini, vernici e ghisa sgasata.

La superficie del supporto deve essere IRRUVIDITA E BEN SGRASSATA. Non accelerare l'indurimento utilizzando stufette o irraggiamento infrarosso.

Non rimettere i residui di stucco catalizzato nella latta originale, che deve essere conservata ben chiusa.

Il prodotto nella confezione originale conservato a 20°C e UR 40/50% ha una durata di 12 mesi.

Non rimettere i residui di stucco catalizzato nella latta originale che deve essere conservata ben chiusa e in un luogo fresco al riparo dai raggi solari.

Do not use on thermoplastic substrates, primers, paints and iron flat.

The surface of the substrate should be roughened and DEGREASED. Do not accelerate the hardening using heaters or infrared radiation.

Do not return residues of cured filler in the original container, which must be kept tightly closed.

The product in its original packaging stored at 20 ° C and RH 40/50% for a period of 12 months.

Do not add the rest of catalyzed filler back to the original can, which should be kept well closed and away from sun.

<u>DATI TECNICI</u>		<u>TECHNICAL DATA</u>	
Viscosità cps 25°C 20 r.p.m. ASTM D2196	Solido	Viscosity cps 25°C 20 r.p.m. ASTM D2196	Tixo
Densità a 25° C gr/cm ³	1.727	Density at 25°C gr/cm ³	1.727
Aspetto	argenteo	Aspect	silvery
Rapporto di uso mastice con indurente	100+1/3	Ratio of use with glue/hardener	100+1/3
Tempo di gel in massa a 25°C in min.	4-7	Gel time in bulk at 25°C in min	4-7
Rapporto catalizzatore	25°C=1%; 18-20°=2%; 10-15°=3%	Hardener mixing ratio	25°= 1%; 18-20°=2%; 10-15°= 3%
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi	Shelf life	12 month

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura tra 18-25°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.

The products will last at least 12 months if stored in normal condition between 18-25°C, kept away from sun lights, humidity and sources of heat.

Misure di sicurezza / Safety rules

Lo stucco e il catalizzatore in pasta sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note sulle indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti

Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the rules written on the label on the tins/drums.

Confezioni disponibili / Packaging available
