



# CHIM-ITALIA GROUP S.R.L.

## SCHEDA TECNICA

### STUCCO POLIESPRAY

DESCRIZIONE	INDICAZIONI D'USO
<p>POLIESPRAY è uno stucco a spruzzo a base di resine poliestere insature. Permette di ottenere notevoli spessori coprendo anche grosse imperfezioni. È un prodotto di facile carteggiatura ed elevata plasticità; ottimo ancoraggio su supporti metallici e di vetroresina, è compatibile con tutte le vernici attualmente in commercio. <u>Utilizzabile sui seguenti supporti</u>: Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata; vetroresina carteggiata; legno.</p>	<p>Pulire bene la superficie. Aggiungere il catalizzatore liquido apposito allo stucco in rapporto alla temperatura ambiente: superiore a 20°C : 3% - inferiore a 20°C : 4%. Il prodotto può essere diluito con 0-10% in volume con diluente acetone. Applicare con ugello pistola 2-2,5 mm ad una pressione di spruzzatura di 3-4 atm. Si consigliano da 1 a 3 mani, con un intervallo di 5-10 minuti l'una dall'altra, applicando uno spessore di 200-1000 micron.</p> <p>Ad aria con una temperatura di 20°C, il prodotto è carteggiabile dopo 3-4 ore dall'applicazione; in forno essiccare il prodotto a 60°C per 30 minuti. Il prodotto può essere carteggiato con carta P80, P120, P240. Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Stoccare in luogo asciutto, lontano da luce e fonti di calore. Shelf life: 6 mesi.</p>

#### SPECIFICHE TECNICHE

Prove effettuate a 23°C	Valore	Unità di misura	Metodo
Colore	Grigio - Bianco	-	IMIA-01
Densità	1,54 ± 0,05	Kg/l	IMIA-02
Pot-life	25-30	min	IMIA-15
Resa teorica ( a 100 micron)	8-9	m <sup>2</sup>	IMIA-61