

Scheda tecnica Stucco per plastica -senza stirene-



presto Stucco per plastica "senza stirene" è uno stucco poliesterico nero bicomponente. Utilizzabile per riempire graffi e danni e per il post-trattamento di parti in plastica incollate. La sua tixotropia e malleabilità permettono di ricreare senza fatica contorni e profili. Lo stucco aderisce a tutte le materie plastiche comunemente usate per i veicoli, come PP, PUR, ABS, PA, PVC. Non adatto a materie plastiche molli! Oltre ad aderire molto bene a quasi tutte le materie plastiche, lo stucco può essere applicato anche su lamiere di carrozzeria e su lamiere zincate.

Utilizzabile nel settore hobby e fai-da-te.

Qualità e caratteristiche

- Facile da lavorare
- Elevata elasticità
- Facile da carteggiare
- Aderenza molto buona
- Senza amianto né silicone
- Senza pori
- Resiste agli acidi e alle basi deboli, ai carburanti, ai solventi, all'acqua e ai sali antigelo

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** resina poliesterica con agenti di carica minerali
- **Colore:** grigio
- **Odore:** caratteristico
- **Forma:** pastosa, soffice, tixotropica
- **Tempo di lavorazione a 20°C:** ca. 7 - 8 min.
- **Temperatura di lavorazione:** da 12°C
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):** Carteggiabile dopo: circa 30 - 40 minuti
- **Punto di infiammabilità:** ca. 33°C (stucco); per il catalizzatore non applicabile
- **Densità a 20°C:** Stucco 1,89 g/cm³
Indurente 1,15 g/cm³
- **Aggiunta di catalizzatore:** 2 - 4 % (miscela ottimale 2,5 %)
- **Resistenza termica del materiale indurito:** 120°C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 18 mesi, se conservato correttamente (da +10°C a +25°C, umidità relativa max. 60%) nel recipiente originale non aperto. Tenere al riparo dai raggi diretti del sole, dal gelo e dall'umidità.
- **Recipiente:** Stucco: latta ad anello sottile, 250 gr
Catalizzatore: tubetto di plastica

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- La superficie da stuccare va liberata dalla ruggine e deve essere pulita, asciutta, sgrassata e levigata.
 - Prelevare dalla confezione la quantità di materiale necessaria e miscelare bene con la corrispondente quantità di indurente.
 - Applicare il materiale miscelato nello spessore desiderato.
 - Dopo ca. 30-40 minuti la superficie stuccata può essere forata, levigata, segata e verniciata.
 - Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso, eventualmente lavarli con diluente nitro.
 - Non riversare nella latta gli avanzi di materiale miscelato.
-
- Lo stucco aderisce a tutte le materie plastiche comunemente usate per i veicoli, come PP, PUR, ABS, PA, PVC.
 - Non adatto a materie plastiche molli!

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2016

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 19.11.2020

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com