

## Scheda tecnica Fondo antiruggine 1k



Protegge efficacemente dalla ruggine metalli come il ferro e la lamiera d'acciaio: ad esempio carrozzerie auto in lamiera d'acciaio, parti di motociclette, recinzioni in ferro, coperture in lamiera, ecc. Il fondo antiruggine è a rapida essiccazione, eccellente ancoraggio e ottimo potere coprente. E' il fondo ideale con ottimo potere ancorante per superfici verniciate uniformi e lucide.

Utilizzabile sui metalli (ferro, lamiera d'acciaio).

Prima dell'applicazione consigliamo di pretrattare le parti arrugginite con [Presto Convertitore di ruggine](#), ad es. cod. art. 603079.

Sovraverniciabile con vernici a base di resina sintetica o acriliche, ad es. [DUPLI-COLOR Vernice spray](#) o [DUPLI-COLOR Auto-Color](#).

### Qualità e caratteristiche

- Combinazione di speciali resine per vernici
- Eccellente protezione anticorrosione grazie a speciali additivi antiruggine
- Garantisce il massimo ancoraggio della vernice coprente alla superficie
- Rapida essiccazione
- Potere coprente ed ancoraggio ottimi
- Buona espansione, superficie liscia
- Assicura superfici verniciate uniformi, lucide e con un buon ancoraggio
- Utilizzabile per interni ed esterni

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** speciale combinazione di resine
- **Colore:** marrone rossastro
- **Grado di brillantezza:** opaco, 5-10 GE con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
- **Resa:** a seconda del tipo e del colore del fondo sono sufficienti: 150 ml per ca. 0,3 - 0,4 m<sup>2</sup> di mano coprente 400 ml per ca. 0,8 - 1,0 m<sup>2</sup> di mano coprente
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):** Fuori polvere: dopo ca. 15 minuti  
Al tatto: dopo ca. 30 minuti  
Sovraverniciabile: dopo ca. 1 - 2 ore  
Carteggiabile: dopo ca. 2 - 4 ore
- **Stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10° - 25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente:** bombolette aerosol, volume nominale max. 150 ml o 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

#### Pretrattamento della superficie:

- Rimuovere con cura vecchi residui di vernice e ruggine, quindi carteggiare e spolverare.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.

#### Preparazione del fondo:

- Agitare per 2 minuti prima dell'uso, quindi effettuare uno spruzzo di prova.
- Spruzzare più mani leggere a distanza di ca. 2 minuti.
- Distanza di spruzzo ca. 25 cm.
- Sovraverniciabile con vernici a base di resine sintetiche o acriliche; non spruzzare su vernici a base di resine sintetiche!

### Consigli per l'applicazione

Per piccoli ritocchi si consiglia di utilizzare come maschera un pezzo di cartone provvisto di un foro un po' più grande della parte da trattare. Il cartone deve essere tenuto ad una distanza di ca. 1-2 cm dalla superficie da verniciare. Con questo metodo buona parte della nebbia di spruzzo viene raccolta dal cartone. Si raccomanda di mascherare la parte che non si desidera verniciare per proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo.

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica di max 60%.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

## **Esonero di responsabilità**

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2009

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 03.07.2020

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)