

# Satin

Descrizione	Velatura decorativa lucida ad effetto raso INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Dispersione acquosa a base di legante organico e pigmenti perlecscenti
<b>Caratteristiche Tecniche</b>	
Massa Volumica	1,1 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Resa	10/12 m <sup>2</sup> /L per singola mano
Essiccazione	3-4 h a 20 °C UR 60%
<b>Applicazione</b>	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Spalter o Spugna
Diluizione	Pronto uso
Colori	Cartella colori Satin & Satin Soft Firma d'Autore
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Fine o Medio.

## APPLICAZIONE DI SATIN a pennello:

Intingere l'apposito pennello nel prodotto Satin ed applicare in una mano a pennellate incrociate ed irregolari sulla superficie preparata con Fondo FdA fine o medio, evitando riquadrature nette. Dopo l'essiccazione della prima mano (4-6 ore), applicare una seconda mano di prodotto con le stesse modalità. Per ottenere un effetto maggiormente sfumato e rendere più omogenea la distribuzione del prodotto, ripassare la superficie trattata con pennello scarico. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto decorativo personalizzato.

## APPLICAZIONE DI SATIN a spugna:

Intingere l'apposita spugna nel prodotto Satin ed applicare con movimenti circolare sulla superficie preparata con Fondo FdA fine o medio invertendo di tanto in tanto il senso di applicazione, distribuendo in modo uniforme il prodotto evitando accumuli di materiale. Dopo l'essiccazione della prima mano (4-6 ore), applicare una seconda mano di prodotto con le stesse modalità.

## Confezioni:

Satin: 5,0 Lt (Base Argento e Oro 00), 2,5 Lt e 1,0 Lt

## Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani  
Secchio con Residui: speciali

**Conservazione:** Temperatura minima: 5 °C  
Temperatura massima: 30 °C

## Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

## F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG  
Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.