





Stucco in pasta airless per applicazioni a spruzzo PER INTERNO


Lo stucco in pasta **K2 ARIA** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso, molto leggera, calda e vellutata al tatto.



EXTRA FINE



AIRLESS



TRASPIRANTE



CARTEGGIABILE
CON DISCO



PISTOLA
A SPRUZZO

Campi d'impiego:

ideale per la rasatura di grandi superfici, grazie alla sua particolare scorrevolezza. Ideale per rinnovare pareti e soffitti. Nuovo metodo applicativo per la stuccatura, la rasatura e la levigatura di ampie superfici civili ed industriali. Ottimo per pareti in gesso e cartongesso, nuove e vecchie dopo la rimozione di precedenti rivestimenti. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	pasta densa
Colore:	bianco
Residuo secco:	75%
Massa volumica:	1660 g/l circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Tempo di essiccazione completo:	24 ore circa a 20°C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Applicazione:

se necessario diluire lo stucco **K2 ARIA** con un'ulteriore aggiunta di acqua pari allo 0,5 -1% circa. Mescolare con agitatore per alcuni minuti poi procedere all'applicazione. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 70-80 cm in modo uniforme, evitando spessori elevati, in tal modo l'eventuale carteggiatura risulta più rapida e facile.

Prove tecniche, effettuate con l'utilizzo di diversi dispositivi airless con ugello da 5217523/525 (per esperti) a seconda del modello della pompa a pistone hanno evidenziato risultati estremamente soddisfacenti.

Pressione consigliata 180-200 bar.

Avvertenze:

si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento del prodotto.

Lo stucco K2 ARIA deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei. Il prodotto non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere pitturato.

Fornitura:

barattoli da:



Barattolo da: 20 kg

COD. EAN:
8032628011306

Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:




LAVORAZIONE:
SEMPRE PRONTO



ESSICCAZIONE 20°C:
DA 2 A 4 ORE CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 40°C



SPESSORE:
1 mm CA.



RESA: 1,5 m²/kg
SPESSORI 1 mm



VERNICIABILE:
AD ESSICCAZIONE
AVVENUTA



INTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
PISTOLA A SPRUZZO

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it