


NewStuk[®] **Stucco in polvere** **SPECIAL** **SPECIFICO PER LASTRE DI CARTONGESSO**


Lo stucco **NEWSTUK SPECIAL** è uno stucco bianco composto da gesso superventilato, inerte e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un prodotto di alta professionalità.



FINITURA Q1-Q4




EXTRA BIANCO



GIUNTI E LASTRE
CARTONGESSO



MASSIMA
SCORREVOLEZZA



FACILMENTE
CARTEGGIABILE

Campi d'impiego:

Lo stucco in polvere **NEWSTUK SPECIAL** è ideale per la realizzazione di una finitura altamente qualitativa. Specifico per la rasatura e l'incollaggio di lastre di cartongesso e per la stuccatura dei giunti. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

Caratteristiche tecniche:

Massa volumica della polvere:	850 kg/m ³ circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm
Acqua di impasto:	circa 60%
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Vita utile dell'impasto:	90 minuti circa a 20°C
Tempo di presa:	110 minuti circa a 20°C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Preparazione dell'impasto e lavorazione:

mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente, una parte di acqua pulita con due parti di **NEWSTUK SPECIAL** fino al completo assorbimento del prodotto, per ottenere una pasta cremosa esente da grumi.
Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta.

Utilizzare NEWSTUK SPECIAL allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.

La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali, eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è completamente asciutto.

Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Avvertenze:

si consiglia di non applicare la malta ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

Fornitura:

sacchi in carta da:



Sacco da: 5 kg

COD. EAN:
8032628010163



Sacco da: 10 kg

COD. EAN:
8032628010323



Sacco da: 20 kg

COD. EAN:
8032628010156

Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
90 MINUTI CA.



ESSICCAZIONE 20°C:
1 - 3 ORE CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 40°C



SPESSORE 1 MANO:
2/3 mm



RESA: 1m²/kg
SPESSORI 1 mm



NON CREPA
E NON RITIRA



VERNICIABILE:
AD ESSICCAZIONE
AVVENUTA



INTERNO



CARTEGGIABILE
CON DISCO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it