



SIOF
SOCIETÀ ITALIANA OSSIDI FERRO

OBA

Codice Prodotto



SCHEMA TECNICA



Descrizione

Formula chimica	$a \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 + b \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 + c \cdot \text{Mn}_2\text{O}_3 + d \cdot \text{SiO}_4 + e \cdot \text{CaCO}_3$
Tipo	Terra Ombra Bruciata
Aspetto	Polvere



Dati Tecnici

Metodi di analisi

u.m.

Valori di riferimento

Contenuto Fe_2O_3	(ISO 1248)	%	20-30
Densità assoluta	(ISO 787-10)	g/ml	4.2 ca.
Massa volumica apparente	(ISO 787-11)	g/ml	0.5-0.7
pH	(ISO 787-9)	pH	4.5-9
Sali solubili	(ISO 787-3)	%	2 max
Umidità	(ISO 787-2)	%	5 max
Assorbimento Olio	(ISO 787-5)	g/100g	29-32



Caratteristiche

Stabilità alle intemperie	ottima
Stabilità alla luce (scala 1-8)	8
Stabilità ai solventi	ottima
Stabilità agli acidi	sufficiente
Stabilità agli alcali	ottima
Stabilità all'acqua	ottima
Stabilità al calore	300° C

Le informazioni qui fornite sono basate sulla nostra esperienza generale, ma fattori fuori dal nostro controllo e conoscenza fanno sì che non possiamo accettare alcuna responsabilità per qualsiasi danno risultante dall'affidamento fatto su dette informazioni.

Data emissione: 24-06-2023 - Lab.06 Rev.02

SIOF S.p.A.

Via Garibaldi 62 - 15068 - Pozzolo Formigaro - Alessandria, IT - +39 0143 417781 - siof@siof.it

Via Pisano 53a - 37131 - Verona, IT - +39 045 8402373 - siofvr@siof.it

www.siof.it

