

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Famiglia: IDROPITTURE



Prodotto: ROYAL QUARZ

DESCRIZIONE

Pittura al quarzo per esterni ed interni, indicata per la protezione e la decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Di facile applicazione, possiede ottima copertura e potere riempitivo per il mascheramento delle imperfezioni. Protegge le superfici dagli agenti atmosferici, conferendo eleganza e perfezione di risultato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere riempitivo
- Ottimo punto di bianco (per il colore bianco)
- Ottima copertura
- Elevata protezione
- Facilità di applicazione

IMPIEGO

Utilizzata per supporti murali particolarmente sollecitati da agenti atmosferici e dalla conformazione irregolare, conferisce protezione e uniformità superficiale grazie all'elevato potere riempitivo, copertura e formulazione a base di componenti altamente resistenti.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con ROYAL QUARZ deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (INTONACO, MALTA, STUCCO): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di ROYAL QUARZ.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

con idropitture lavabili, pitture al quarzo, silossani, calci: intonacare, stuccare e rasare se necessario; pulire il muro se sfarinanti, ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature o intonacature. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di ROYAL QUARZ.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, airless, spruzzo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua: le quantità sono relative all'attrezzo impiegato e al tipo di finitura desiderata:

pennello fino a 30% in volume (1-2 mani),

rullo fino a 20% in volume (1-2 mani).

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,6 ± 0.15 K/l (bianco).
Resa (*)	5-6 m ² /l per 2 mani
Viscosità	70000-80000 cP Brookfield vel.2
Essiccazione	1 ora secco al tatto 6 ore per la ricopertura
Resistenza al contatto con acqua (**)	Massima dopo 15 giorni dall'applicazione
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

(**) La reticolazione completa di un prodotto è dipendente dallo spessore applicato, e dalle condizioni climatiche.

CLASSIFICAZIONE VOC

Pitture per pareti esterne e di supporto minerale.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:

Limite massimo : 40,00 (2010)

VOC del prodotto : 40,00

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano ROYAL QUARZ nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

Eq comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Family: IDROPITTURE



Product: ROYAL QUARZ

DESCRIPTION

Quartz paint for exteriors and interiors, suitable for the protection and decoration of all new or previously painted wall surfaces. Easy to apply, it has excellent coverage and filling power for masking imperfections. Protects surfaces from atmospheric agents, giving elegance and perfection of result.

MAIN FEATURES

- Excellent filling power
- Excellent white point (for white color)
- Excellent coverage
- High protection
- Ease of application

USE

Used for wall supports particularly stressed by atmospheric agents and irregular shape, it gives protection and surface uniformity thanks to the high filling power, coverage and formulation based on highly resistant components.

APPLICATION

The surface to be painted with ROYAL QUARZ must be prepared with suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS (PLASTER, MALTA, STUCCO): for a better anchorage and for a longer life, the surface must be free of grease or dust. Apply a coat of insulation or fixative by brush. After at least 4 hours, apply two coats of ROYAL QUARZ.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS:

with washable water-based paints, quartz paints, siloxanes, kicks: plaster, fill and smooth off if necessary; clean the wall if crumbling, and apply a coat of insulation or fixative brush only on stucco or plastering. After at least 4 hours, apply two coats of ROYAL QUARZ.

Recommended applications: brush, roller, airless, spray.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be diluted with water: the quantities are related to the tool used and the type of finish desired:

brush up to 30% by volume (1-2 hands),

roll up to 20% by volume (1-2 hands).

A careful mixing of the product before application is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



STORAGE

Keep the tin tightly closed, protected from frost and sources of heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1.6 0.15 K / l (white).
Yield (*)	5-6 m ² / l for 2 hands
Viscosity	70000-80000 cP Brookfield vel.2
Drying	1 hour dry to the touch 6 hours for overcoating
Resistance to contact with water (**)	Maximum after 15 days from application
Storage life	At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

(**) The complete cross-linking of a product is dependent on the applied thickness, and on the climatic conditions.

VOC CLASSIFICATION

Paints for external walls and mineral support.

VOC expressed in g / liter of product ready for use:

Maximum limit: 40.00 (2010)

VOC of the product: 40.00

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary statements that regulate ROYAL QUARZ in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.